



LO + DESTACADO

- Imprimación de alta adherencia
- Listo al uso



IMPRIMACIÓN DE FONDEO DEL SISTEMA COTETERM

Producto en dispersión acuosa como imprimación de fondeo para el Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior COTETERM.

PROPIEDADES

- Impermeable al agua de lluvia
- Permeable al vapor de agua
- Fácil aplicación
- Buena adherencia a morteros y al mortero COTETERM M
- No inflamable. Con propiedades anticarbonatación

APLICACIONES

Soportes:

- Admisibles:
 - Sobre COTETERM M / COTETERM M IMPACT y morteros en base cemento
- No admisibles:
 - Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de lluvia
 - En casos no descritos consultar al Dept. Técnico.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Viscosidad (20°C): | 160 ± 40 ps |
| Densidad (20°C): | 1,50 ± 0,1 Kg/L |
| pH: | 8 ± 1 |
| Sólidos: | 46 ± 2% |
| Tiempo de secado al tacto: | 1 a 2 horas |
| Tiempo de repintado: | 4 a 6 horas |
| Tiempo de secado total: | 24 horas |
| EN 15824 | Desde +5°C hasta +35°C |

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados, pueden variar según colores. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

CONSUMO APROXIMADO

0,4 - 0,5 Kg/m² en 2 capas

PRESENTACIÓN

Bote de 22,5kg (15L)
Palet de 22 Botes (495 kg)
250 Colores

ALMACENAMIENTO

En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie

HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante.
- DITE 06/0089 emitido por I.E Torroja.
- Marcado CE según guía DITE 004.
- EN 15824

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Batidora de hélices.
- Brocha, rodillo o pistola.

Preparación de soporte:

- El soporte debe de presentar una superficie resistente, estable, planimétrica y limpia (sin polvo ,grasa ,restos de pinturas viejas ,eflorescencias...).
- En tiempo caluroso debe humedecerse previamente.
- En el caso de soportes en ambiente salino, absorbentes o deteriorados aplicar previamente dos manos del mismo producto puro.

Preparación de producto:

- Listo al uso. Remover antes de la aplicación.

Aplicación del producto:

Como imprimación de fondeo:

- Aplicar una primera capa diluida con 10% de agua.
- A las 4-6 horas (dependiendo de las condiciones ambientales) aplicar una segunda capa dura.

RECOMENDACIONES

- Aplicar a temperaturas de +5°C hasta +35°C. Evitar aplicación con viento fuerte.
- No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas o lluvias inminentes.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.